HÖRL & HARTMANN

Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt nach DIN 105 Teil 1

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 115 mm für nichttragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig für nichttragende Innenwände

Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt
Wanddicke d = 115 mm
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt nach DIN105 Teil 1
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa

Rohdichteklasse 2,0 kg/dm^3
Festigkeitsklasse 20
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,96 W/(mK)
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 1,9 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt
d = 115 mm; 4 DF (247/115/238 mm)

..... m^2 ....

HÖRL & HARTMANN

Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt nach DIN 105 Teil 1

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 145 mm für nichttragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig
für nichttragende Innenwände

Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt
Wanddicke d = 145 mm
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt nach DIN105 Teil 1
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa

Rohdichteklasse 2,0 kg/dm^3
Festigkeitsklasse 20
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,96 W/(mK)
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 1,9 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt
d = 145 mm; 5 DF (247/145/238 mm)

..... m^2 ....

HÖRL & HARTMANN

Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt nach DIN 105 Teil 1

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 175 mm für nichttragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig
für nichttragende Innenwände

Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt
Wanddicke d = 175 mm
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt nach DIN105 Teil 1
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa

Rohdichteklasse 2,0 kg/dm^3
Festigkeitsklasse 20
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,96 W/(mK)
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 1,9 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt
d = 175 mm; 3 DF (247/175/113 mm)

..... m^2 ....

HÖRL & HARTMANN

Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt nach DIN 105 Teil 1

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für nichttragende Innenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig
für nichttragende Innenwände

Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt
Wanddicke d = 240 mm
Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt nach DIN105 Teil 1
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit MG IIa, entsprechend DIN 1053 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Normalmörtel MG IIa

Rohdichteklasse 2,0 kg/dm^3
Festigkeitsklasse 20
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,96 W/(mK)
Grundwert der zulässigen Druckspannung σ_0 = 1,9 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-111

Angeb. Fabrikat: .....

Mz Mauerziegel 2,0/20 verzahnt
d = 240 mm (Baby-Block); 4 DF (247/240/113 mm)

..... m^2 ....