UNIPOR WS08 SILVACOR - Höhenausgleichsziegel

Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Höhenausgleichsziegel „HAZ“
Wanddicke 365 mm, Höhe 124 mm

UNIPOR WS08 SILVACOR Höhenausgleichsziegel
Wanddicke d = 365 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht mit dem UNIPOR WS08 SILVACOR Höhenausgleichsziegel als System-Ergänzungsprodukt.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm^3
Druckfestigkeitsklasse 10
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,08 W/(mK)
Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref}$ = 48,7 dB
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 3,4 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

UNIPOR WS08 SILVACOR, d = 365 mm
Höhenausgleichsziegel

..... m ....

SF (247/365/124 mm)

UNIPOR WS08 SILVACOR - Höhenausgleichsziegel

Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Höhenausgleichsziegel „HAZ“
Wandicke 425 mm, Höhe 124 mm

UNIPOR WS08 SILVACOR Höhenausgleichsziegel
Wanddicke d = 425 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht mit dem UNIPOR WS08 SILVACOR Höhenausgleichsziegel als System-Ergänzungsprodukt.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern.
Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm^3
Druckfestigkeitsklasse 10
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,08 W/(mK)
Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref}$ = 47,6 dB
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 3,4 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

UNIPOR WS08 SILVACOR, d = 425 mm
Höhenausgleichsziegel
..... m ....

SF (247/425/124 mm)