UNIPOR WS08 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger Zul.-Nr. Z-17.1-1191 als verstärkter Laibungsziegel

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis

Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände

UNIPOR WS08 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel
Wanddicke d = 365 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter natürlicher Dämmstofffüllung aus Kiefern- und Fichtenholz.

Herstellen von Fenster- und Türlaibungen, lot- und fluchtgerecht, mit den UNIPOR Anfänger- / Halbanfängerziegeln als **Laibungsziegel** mit verstärkten Innenstegen entlang der Laibungsseite. Dadurch sichere Befestigung von Fenster und Türen nach DIN 18008-4 zur Überschreitung des erhöhten Wertes von 2,8 KN je Befestigungspunkt **bei Absturzsicherung** bzw. auch für Anbringung von „französischen Balkonen“ vorderhalb in der Laibung.

Sichere Befestigung und Abdichtung von Fenstern und Türen nach dem „Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren gemäß RAL“.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1162 und der DIN EN 1996 zu vermauern.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm^3
Druckfestigkeitsklasse 10
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,07 W/(mK)
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 3,4 MN/m²
Grundwert der zul. Druckspannung σ_0 = 1,2 MN/m^2

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

UNIPOR WS08 SILVACOR, Anfänger / Halbanfänger
als verstärkter Laibungsziegel
d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm) Anfänger (40 St./Pal.)
d = 365 mm; 6 DF (128/365/249 mm) Halbanfänger (80 St./Pal.)

..... m ....