

UNIPOR 0,12 - 0,75/8 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-1107

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

UNIPOR 0,12 - 0,75/8 Planziegel

Wanddicke d = 300 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR 0,12 - 0,75/8 Planziegel. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1107 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 8
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,12 W/(mK)
Bewertetes Schalldämmmaß R_{w,bau,ref} = 48,3 dB
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 3,1 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR 0,12 - 0,75/8 Planziegel
d = 300 mm; 12 DF (247/300/249 mm)

..... m²

UNIPOR 0,12 - 0,75/8 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-1107

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

UNIPOR 0,12 - 0,75/8 Planziegel

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR 0,12 - 0,75/8 Planziegel. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1107 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 8

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,12 \text{ W/(mK)}$

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 49,5 \text{ dB}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 3,1 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR 0,12 - 0,75/8 Planziegel

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m²

UNIPOR 0,12 - 0,75/8 Planziegel Zul.-Nr. Z-17.1-1107

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Außenwände**

UNIPOR 0,12 - 0,75/8 Planziegel

Wanddicke d = 425 mm
Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR 0,12 - 0,75/8 Planziegel. Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1107 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,75 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 8
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,12 W/(mK)
Bewertetes Schalldämmmaß R_{w,bau,ref} = > 49,5 dB
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 3,1 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR 0,12 - 0,75/8 Planziegel
d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m²