

UNIPOR WS08 SILVACOR; Zul.-Nr. Z-17.1-1191

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

| | | | | |
|----------|------|-------|---------------|-------------|
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|----------|------|-------|---------------|-------------|

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR WS08 SILVACOR

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS08 SILVACOR.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der der Zulassung Z-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 48,7 \text{ dB}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS08 SILVACOR

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m²

UNIPOR WS08 SILVACOR; Zul.-Nr. Z-17.1-1191

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

| | | | | |
|----------|------|-------|---------------|-------------|
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|----------|------|-------|---------------|-------------|

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR WS08 SILVACOR

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS08 SILVACOR.
Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der der Zulassung Z-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 47,6 \text{ dB}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS08 SILVACOR

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m²

UNIPOR WS08 SILVACOR; Zul.-Nr. Z-17.1-1191

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

| | | | | |
|----------|------|-------|---------------|-------------|
| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|----------|------|-------|---------------|-------------|

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

UNIPOR WS08 SILVACOR

Wanddicke d = 490 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus UNIPOR WS08 SILVACOR.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der der Zulassung Z-17.1-1191 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,65 kg/dm³

Druckfestigkeitsklasse 10

Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 0,08 \text{ W/(mK)}$

Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 3,4 \text{ MN/m}^2$

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR WS08 SILVACOR

d = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm)

..... m²