

**WS090-300 SILVACOR**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**WS090-300 SILVACOR**

Wanddicke d = 300 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS090-300 SILVACOR.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1282 und der DIN EN 1996 zu vermauern unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,75 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,09 \text{ W/(mK)}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 6,5 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**WS090-300 SILVACOR**

d = 300 mm; 10 DF (247/300/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

**WS075 SILVACOR**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position    Text Menge                    Einheitspreis                    Gesamtpreis

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**WS075 SILVACOR**

Wanddicke d = 365 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS075 SILVACOR.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1282 und der DIN EN 1996 zu vermauern unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,75 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,075 \text{ W/(mK)}$

**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 52,4 \text{ dB}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 6,5 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**WS075 SILVACOR**

d = 365 mm; 12 DF (247/365/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

**WS075 SILVACOR**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position    Text Menge                    Einheitspreis                    Gesamtpreis

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**WS075 SILVACOR**

Wanddicke d = 425 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS075 SILVACOR.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1282 und der DIN EN 1996 zu vermauern unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,75 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,075$  W/(mK)

**Bewertetes Schalldämmmaß**  $R_{w,bau,ref} = 51,8$  dB

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 6,5$  MN/m<sup>2</sup>

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**WS075 SILVACOR**

d = 425 mm; 14 DF (247/425/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....

**WS075 SILVACOR**

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 490 mm für Außenwände

Position    Text Menge                    Einheitspreis                    Gesamtpreis

**Ziegelmauerwerk, einschalig  
für Außenwände**

**WS075 SILVACOR**

Wanddicke d = 490 mm

Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter Füllung aus sortenreinen Nadelholzfasern.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus WS075 SILVACOR.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.21-1282 und der DIN EN 1996 zu vermauern unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

**Rohdichteklasse** 0,75 kg/dm<sup>3</sup>

**Festigkeitsklasse** 12

**Rechenwert der Wärmeleitzahl**  $\lambda_R = 0,075 \text{ W/(mK)}$

**Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit**  $f_k = 6,5 \text{ MN/m}^2$

**Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149** 0-3

Hersteller:

Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG

Pellheimer Straße 17

85221 Dachau

Tel: 08131-555-0

Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat: .....

**WS075 SILVACOR**

d = 490 mm; 16 DF (247/490/249 mm)

..... m<sup>2</sup> ..... .....